

(12)特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局



(43) 国際公開日
2003 年 9 月 12 日 (12.09.2003)

PCT


(10) 国際公開番号
WO 03/075336 A1

- (51) 国際特許分類: H01L 21/322
(21) 国際出願番号: PCT/JP03/02568
(22) 国際出願日: 2003 年 3 月 5 日 (05.03.2003)
(25) 国際出願の言語: 日本語
(26) 国際公開の言語: 日本語
(30) 優先権データ:
特願2002-59182 2002 年 3 月 5 日 (05.03.2002) JP
特願2002-261286 2002 年 9 月 6 日 (06.09.2002) JP
(71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): 三菱住友シリコン株式会社 (SUMITOMO MITSUBISHI SILICON CORPORATION) [JP/JP]; 〒105-8634 東京都港区芝浦一丁目2番1号 Tokyo (JP).
(72) 発明者: および
(75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 柴山 隆 (SHIBAYAMA, Takashi) [JP/JP]; 〒105-8634 東京都港区芝浦一丁目2番1号 三菱住友シリコン株式会社内 Tokyo (JP). 村上 義男 (MURAKAMI, Yoshio) [JP/JP]; 〒105-8634 東京都港区芝浦一丁目2番1号 三菱住友シリコン株式会社内 Tokyo (JP). 新行内 隆之 (SHINGYOJI, Takayuki) [JP/JP]; 〒105-8634 東京都港区芝浦一丁目2番1号 三菱住友シリコン株式会社内 Tokyo (JP).
(74) 代理人: 志賀 正武, 外 (SHIGA, Masatake et al.); 〒169-8925 東京都新宿区高田馬場三丁目2番3号 O R ビル Tokyo (JP).

[続葉有]

(54) Title: PROCESS FOR PRODUCING SILICON SINGLE CRYSTAL LAYER AND SILICON SINGLE CRYSTAL LAYER

(54) 発明の名称: シリコン単結晶層の製造方法及びシリコン単結晶層



(57) Abstract: Heat treatment of silicon wafer W (silicon single crystal layer) is performed at 600 to below 950°C in an ambient gas consisting of a hydrogen gas, an inert gas or a mixture thereof. This enhances the quality of the surface of silicon single crystal layer.

(57) 要約: シリコンウェーハW(シリコン単結晶層)を水素ガスまたは不活性ガスもしくはこれらの混合ガスからなる雰囲気ガス中で、600°C以上950°C未満の温度で熱処理をおこなう。この

[続葉有]

WO 03/075336 A1



(81) 指定国 (国内): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, KE, KG, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NO, NZ, OM, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.

(84) 指定国 (広域): ARIPO 特許 (GH, GM, KE, LS, MW, MZ, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア特許 (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ特許 (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB,

GR, HU, IE, IT, LU, MC, NL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI 特許 (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類:

- 国際調査報告書
- 補正書

2文字コード及び他の略語については、定期発行される各PCTガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語のガイダンスノート」を参照。

1

明 細 書

シリコン単結晶層の製造方法及びシリコン単結晶層

技術分野

本発明は、デバイス形成の際の基板となるシリコン単結晶層の表面の品質を改善するシリコン単結晶層の製造方法及びシリコン単結晶層に関する。

背景技術

上記のシリコン単結晶層としては、CZ（チョクラルスキー）法で引上成長されたシリコン単結晶のインゴットを加工して作製されたシリコンウェーハや、基板上にエピタキシャル成長によって形成したシリコン単結晶層などがある。

このようなシリコン単結晶層の表面には、薄い酸化膜が形成されて、さらにその上に各種の薄膜がフォトリソグラフィ工程やエッチング工程等を経て所定のパターンで積層されることで、デバイスが形成される。

ここで、従来より用いられているシリコンウェーハのシリコン単結晶層の表面には、作製時の加工に起因する微小な欠陥、例えば研磨処理等の機械的加工によって生じたダメージや、溶液中の金属元素の化学的作用によって生じた表面の不完全性や特異点等が残留している。

本発明者は、このような欠陥を有するシリコン単結晶層の表面に洗浄やエッチングを施した場合、表面に残留していた欠陥が顕在化して、表面に形成される酸化膜の信頼性（GOI:Gate Oxide Integrity）が低下してしまうことを発見した。

これは、洗浄液やエッチャントがシリコン単結晶層の表面において弱い部分に集中して作用するためと思われ、洗浄液やエッチャントとして例えばフッ酸系のものなど選択性の高い性質のものを用いた場合に、より顕著に現れる。

このように洗浄液やエッチャントを使用することによってシリコン単結晶層のGOIが低下することで、その後にシリコン単結晶層の表面に形成されるデバイスの品質（例えば酸化膜の耐圧性等）が不良となりやすく、歩留まりが悪くなる場合があった。

2

従来より、シリコン単結晶層に熱処理を施してその表面の品質を改善する方法がいくつか提案されている。例えば、後述する特許文献1には、水素ガスまたはアルゴンガス雰囲気中において1150°Cから1300°Cの温度で、熱処理時間を1秒から60秒の間としてRTA処理を施すことによって、結晶起因の欠陥であるCOP (Crystal Originated Particle) 低減を図るアニール処理が開示されている。

また、後述する特許文献2には、水素ガスまたはアルゴンガス雰囲気中において950°Cから1150°Cの温度で、熱処理時間を1秒から3000秒の間としてRTA処理を施すことによって、表面のラフネスが改善されることが開示されている。

特開平11-135514号公報(段落0013、第1図、第2図)(特許文献1)

特開2000-91342号公報(段落0009、第2図、第3図)(特許文献2)

しかし、シリコン単結晶層の表面の品質を改善するために行われる上記のRTA処理は、いずれも950°C以上の比較的高温で行われるものであって、このような高温の熱処理を行うと、熱処理に用いる熱処理装置(炉)からの金属汚染が避けられない。

また、シリコン単結晶層表面のマикроラフネスは改善しても、パーティクルカウンター(対象物の表面からの反射光に基づいて表面の状態を光学的に調べる装置)によって表面の状態を調べる際に、パーティクルカウンターで測定される反射光のバックグラウンド(ヘイズ)レベルが悪化してしまう。

さらには、熱処理するシリコン単結晶層が、CZ法で引上成長されたシリコン単結晶のインゴットを加工して作製されたシリコンウェーハ等、内部に酸素析出核を設けたものである場合には、このように高温で熱処理を行うことによってシリコン単結晶層中の酸素析出核が消滅し、デバイス熱処理を経た後のシリコン単結晶層中のBMD密度が著しく低下する欠点がある。

また、従来、シリコンインゴットから切り出したシリコンウェーハには、ラッピング、エッチングを施したのちに洗浄し、さらに、このシリコン単結晶層に存在する酸素に起因したサーマルドナーを消去するために、上記の高温のRTA処

理とは別に、窒素等の不活性雰囲気中で、 $600^{\circ}\text{C} \sim 800^{\circ}\text{C}$ の温度で30分前後の熱処理（この熱処理はドナーキラー熱処理（DK熱処理）と呼ばれている）を施し、そののちに研磨を施している。

しかし、このDK処理は、エッチング後の洗浄工程での残留金属汚染が工程中にウェーハ内部に拡散することで、少数キャリアのライフタイム、拡散長を低下させることがあった。さらに、その後の研磨工程で、加工起因のシリコン表面の不完全性が少なからず残留し、各種の薬液（HF、SC1）で洗浄あるいはエッチングを行うと、ピットとして顕在化し、その後のデバイス形成工程におけるGOIを劣化させる現象が生じることが、本発明者らによって発見された。

発明の開示

本発明は、前述の課題に鑑みてなされたもので、表面の品質を改善したシリコン単結晶層の製造方法及びこの製造方法によって製造されたシリコン単結晶層を提供することを目的としている。

本発明は、前記課題を解決するために以下の構成を採用した。すなわち、本発明にかかるシリコン単結晶層の製造方法は、シリコン単結晶層を、水素ガスまたは不活性ガスもしくはこれらの混合ガスからなる雰囲気ガス中で 600°C 以上 950°C 未満の温度で短時間熱アニールによる熱処理を施す熱処理工程を有することを特徴としている。

また、本発明のシリコン単結晶層の製造方法では、前記熱処理を行う時間を、1秒以上300秒以下とした技術が採用される。

また、本発明のシリコン単結晶層の製造方法では、上記のシリコン単結晶層の製造方法において、前記熱処理されるシリコン単結晶層を、シリコン単結晶のインゴット内での格子間シリコン型点欠陥が支配的に存在する領域を〔I〕とし、空孔型点欠陥が支配的に存在する領域を〔V〕とし、格子間シリコン型点欠陥の凝集体及び空孔型点欠陥の凝集体が存在しないパーフェクト領域を〔P〕とするときに、パーフェクト領域〔P〕からなるインゴットから切り出された点欠陥の凝集体が存在しないシリコンウェーハとする技術が採用される。

また、本発明のシリコン単結晶層の製造方法では、上記のシリコン単結晶層の

製造方法において、シリコン単結晶層に、研磨処理を施したのちに前記熱処理を施す技術が採用される。

また、本発明のシリコン単結晶層の製造方法では、研磨処理後に施す熱処理工程において、 600°C 以上 800°C 以下の温度で熱処理を施すことが好ましい。

本発明にかかるシリコン単結晶層は、本願発明の1形態に関わるシリコン単結晶層の製造方法によって製造されるシリコン単結晶層であって、前記熱処理により、表面の品質を改善してなることを特徴としている。

このシリコン単結晶層の製造方法及びシリコン単結晶層では、シリコン単結晶層に、水素 (H_2) ガスまたは不活性ガスもしくはこれらの混合ガスからなる雰囲気ガス中で 600°C 以上 950°C 未満の温度で短時間熱アニールによる熱処理を施す熱処理工程を施している。ここで、前記不活性ガスとしては、例えばアルゴン (Ar) ガスや窒素 (N_2) ガス等が用いられる。

このように水素ガスまたは不活性ガス、もしくはこれらの混合ガスからなる雰囲気ガス中で熱処理を行うことで、シリコン単結晶層の表面の酸化膜が除去され、さらに表面のシリコン原子が移動してシリコン単結晶層の表面の欠陥が消失する。

この熱処理において、処理温度が 600°C よりも低温であると、温度が低すぎて、シリコン単結晶層の表面のシリコンの移動が起こりにくい。

一方、処理温度が 950°C 以上であると、熱処理に用いる熱処理装置からの金属汚染が避けられず、また、パーティクルカウンターで測定される反射光のバックグラウンドレベルが悪化してしまう。さらに、高温での熱処理によってシリコン単結晶層中の酸素析出核が消滅し、デバイス熱処理を経た後のBMD密度が著しく低下してしまう。

このため、本発明にかかるシリコン単結晶層の製造方法において、シリコン単結晶層に施す熱処理の温度は、 600°C 以上 950°C 未満とされる。

また、本発明のシリコン単結晶層の製造方法では、前記熱処理を行う時間を、1秒以上としたので、熱処理によるシリコン単結晶層表面のシリコン原子の移動を行う時間が確保される。

この熱処理を行う時間を300秒以下としたのは、それ以上の時間の熱処理を施してもさらなる改善は見られず、生産性（スループット）が低下するためである。

る。

ここで、シリコン単結晶層の表面のシリコン原子は、表面に酸化膜のない状態では、 600°C 以上 950°C 未満という比較的低温の熱処理でも容易に移動することができるので、熱処理を1秒以上継続させることで、表面の酸化膜の除去とシリコン原子の移動とを行わせてシリコン単結晶層表面の欠陥を消失させることができる。

また、本発明のシリコン単結晶層の製造方法では、シリコン単結晶層がパーフェクト領域〔P〕からなるインゴットから切り出された点欠陥の凝集体が存在しないシリコンウェーハを用いてもよい。この場合には、本発明による加工起因の欠陥の改善効果に加えて、結晶起因のボイド欠陥も存在せず、完全な酸化膜特性が得られる。

また、本発明のシリコン単結晶層の製造方法では、上記のシリコン単結晶層の製造方法において、シリコン単結晶層に、研磨処理を施したのちに前記熱処理を施してもよい。この場合には、この熱処理がDK熱処理となるので、この熱処理中に拡散する金属汚染を極力減少させることができ、またこの熱処理が比較的低温での水素ガスまたは不活性ガスもしくはこれらの混合ガスからなる雰囲気ガス中で行われるので、研磨起因の表面の不完全性を改善し、表面特性に優れたシリコン単結晶層を製造することができる。

また、本発明のシリコン単結晶層の製造方法では、研磨処理後に施す熱処理工程において、 600°C 以上 800°C 以下の温度で熱処理を施してもよい。この場合には、この熱処理が、DK熱処理としてより好適な温度範囲で行われるので、サーマルドナーの消去効果が高い。

図面の簡単な説明

図1は、本発明にかかるシリコン単結晶層の製造方法を概略的に示す図である。

図2は、ボロンコフ理論に基づいた、 V/G 比が臨界点以上では空孔豊富インゴットが形成され、 V/G 比が臨界点以下では格子間シリコン豊富インゴットが形成され、パーフェクト領域が第1臨界比 $((V)/G)_1$ 以上第2臨界比 $(V/G)_2$ 以下であることを示す図である。

6

図 3 は、シリコン単結晶層に施した R T A 処理温度に対する良品率の依存性を示すグラフである。

図 4 は、R T A 処理温度の異なる複数のシリコン単結晶層において表面に形成したポリシリコン電極の耐圧性能における良品の分布を示す図である。

図 5 は、シリコン単結晶層に施した R T A 処理の処理時間に対する良品率の依存性を示すグラフである。

図 6 は、シリコン単結晶層に施した熱処理温度に対する F e 汚染レベルの依存性を示すグラフである。

図 7 は、シリコン単結晶層に施した R T A 処理の熱処理温度に対する、パーティクルカウンターによる測定 of ヘイズレベル（バックグラウンドレベル）の依存性を示すグラフである。

図 8 は、シリコン単結晶層に施した R T A 処理の熱処理温度に対する、シリコン単結晶層内部の BMD 密度の依存性を示すグラフである。

発明を実施するための最良の形態

以下、本発明の一実施の形態について、図面を参照しながら説明する。

本実施の形態では、本発明にかかるシリコン単結晶層を、C Z 法で引上成長されたシリコン単結晶のインゴットを加工して作製されたシリコンウェーハとしている。これに限らず、シリコン単結晶層は、基板上にエピタキシャル成長によって形成したものであってもよい。

このシリコンウェーハは、インゴットから切り出されたのちに内部に新たに空孔を形成する R T A 処理（急加熱及び急冷却の短時間熱アニール）を行ったシリコンウェーハ W に対して、例えば図 1 に示す熱処理装置 1 によってさらに急加熱及び急冷却の短時間熱処理を施すことによって得られる。

この熱処理装置 1 は、石英チューブ 2 内に支持具等を用いてその内面から離間させた状態にしてシリコンウェーハ W を設置するとともに石英チューブ 2 内に雰囲気ガス G を供給しながら外部から赤外線ランプ 3 等を用いたランプ加熱による赤外線照射を行って熱処理するものである。

なお、上記シリコンウェーハWとしては、図2に示すように、シリコン単結晶のインゴット内での格子間シリコン型点欠陥が支配的に存在する領域を〔I〕とし、空孔型点欠陥が支配的に存在する領域を〔V〕とし、格子間シリコン型点欠陥の凝集体及び空孔型点欠陥の凝集体が存在しないパーフェクト領域を〔P〕とすると、パーフェクト領域〔P〕からなるインゴットから切り出された点欠陥の凝集体が存在しないものを用いている。なお、空孔型点欠陥は、一つのシリコン原子がシリコン結晶格子で正常な一つから離脱した空孔による欠陥であり、また、格子間シリコン点欠陥は、原子がシリコン結晶の格子点以外の位置（インタースチシャルサイト）にある場合の欠陥をいう。

すなわち、このパーフェクト領域〔P〕からなるシリコンウェーハは、例えば特開平1-1393号公報に提案されているように、CZ法によりホットゾーン内のシリコン融液からインゴットをボロンコフ(Voronkov)理論に基づいた引上速度プロファイルで引き上げられ、このインゴットをスライスして作成される。

このインゴットは、引上速度を V (mm/分) とし、ルツボ中のシリコン融液とインゴットとの界面近傍におけるインゴット鉛直方向の温度勾配を G (°C/mm) とするとき、熱酸化処理をした際にリング状に発生するOSF (Oxidation Induced Stacking Fault; 酸素誘起積層欠陥) がウェーハ中心部で消滅するように、 V/G (mm²/分・°C) の値を決めて作られる。

上記ボロンコフ理論では、図2に示すように、 V/G を横軸にとり、空孔型点欠陥濃度と格子間シリコン型点欠陥濃度を同一の縦軸にとって、 V/G と点欠陥濃度との関係を図式的に表現し、空孔領域と格子間シリコン領域の境界が V/G によって決定されることを説明している。より詳しくは、 V/G 比が臨界点以上では空孔型点欠陥濃度が優勢なインゴットが形成される反面、 V/G 比が臨界点以上では格子間シリコン型点欠陥濃度が優勢なインゴットが形成される。図2において、〔I〕は格子間シリコン型点欠陥が支配的であって、格子間シリコン点欠陥が存在する領域 ($(V/G)_1$ 以下) を示し、〔V〕はインゴット内での空孔型点欠陥が支配的であって、空孔型点欠陥の凝集体が存在する領域 ($(V/G)_2$ 以下) を示し、〔P〕は空孔型点欠陥の凝集体及び格子間シリコン型点欠陥の凝集体が存在しないパーフェクト領域 ($(V/G)_1 \sim (V/G)_2$) を示す。領域〔P〕に

隣接する領域〔V〕にはOSF核を形成する領域〔OSF〕($(V/G)_2 \sim (V/G)_3$)が存在する。

したがって、シリコンウェーハに供されるインゴットの引上速度プロファイルは、インゴットがホットゾーン内のシリコン融液から引き上げられるとき、温度勾配に対する引上速度の比(V/G)が格子間シリコン型点欠陥の凝集体の発生を防止する第1臨界比($(V/G)_1$)以上であって、空孔型点欠陥の凝集体をインゴットの中央にある空孔型点欠陥が支配的に存在する領域内に制限する第2臨界比($(V/G)_2$)以下に維持されるように決められる。

この引上速度のプロファイルは、実験的に基準インゴットを軸方向にスライスすることやシミュレーションによって上記ボロンコフ理論に基づいて決定される。

なお、COP等の点欠陥の凝集体が検出方法によって検出感度、検出下限値が異なる値を示すことがある。そのため、本明細書において、「点欠陥の凝集体が存在しない」の意味は、鏡面加工されたシリコン単結晶のインゴットを無攪拌セコエッチングを施した後に光学顕微鏡により、観察面積とエッチング取り代との積を検査体積として観察した際に、フローパターン（空孔型欠陥）及び転位クラスタ（格子間シリコン型点欠陥）の各凝集体が $1 \times 10^{-3} \text{ cm}^3$ の検査体積に対して1個欠陥が検出された場合を検出下限値($1 \times 10^3 \text{ 個/cm}^3$)とするとき、点欠陥の凝集体の数が上記検出下限値以下であることをいう。

このシリコンウェーハWに施される熱処理は、水素ガスまたは不活性ガスもしくはこれらの混合ガスからなる雰囲気ガス中で、 600°C 以上 950°C 未満の温度範囲内で行われるものである。ここで、不活性ガスとしては、例えばアルゴン(Ar)ガスや窒素(N_2)ガス等が用いられる。

この熱処理は、急速加熱、急速冷却（例えば、 $10^\circ\text{C}/\text{秒}$ の昇温または降温）のRTA処理であって、例えば1秒以上300秒以下の間行われる。本実施の形態では、水素ガス雰囲気中で、 900°C で10秒の熱処理を行った。

この熱処理を施すことによって、シリコンウェーハWの表面に形成された酸化膜が除去され、さらに表面のシリコン原子が移動してシリコンウェーハWの表面の欠陥が消失する。

ここで、シリコンウェーハWの表面のシリコン原子は、表面に酸化膜のない状

態では、600°C以上950°C未満という比較的低温の熱処理でも容易に移動することができる。

そして、上記の熱処理の温度は600°C以上であるので、シリコンウェーハWの表面の酸化膜の除去及び表面のシリコン原子の移動が確実に行われる。

一方、熱処理温度は950°C未満であるので、熱処理装置1由来のシリコンウェーハの金属汚染が生じにくく、また、パーティクルカウンターで測定される反射光のバックグラウンドレベルの悪化が抑えられる。

さらに、熱処理温度が低温であるため、シリコンウェーハW中の酸素析出核が消滅しにくく、デバイス熱処理を経た後のBMD密度の低下を抑えることができる。

また、この熱処理は、熱処理によるシリコン単結晶層表面のシリコン原子の移動を行う時間を確保するために、1秒以上継続させて行っており、これによりシリコンウェーハWの表面の酸化膜の除去とシリコン原子の移動とが確実に行われる。

この熱処理を行う時間は、改善効果と生産性のため、300秒以下とすることが好ましい。

このシリコンウェーハWは、さらに酸素(O₂)ガス雰囲気中で950°C未満の温度で熱処理を施すことで表面に酸化膜が形成されて、表面の品質が改善されたシリコンウェーハが得られる。

このシリコンウェーハには、酸化膜の上に各種の薄膜がフォトリソグラフィ工程やエッチング工程等を経て所定のパターンで積層されることで、デバイスが形成される。

このように表面の品質が改善された本発明にかかるシリコンウェーハは、以降は洗浄液やエッチャントを使用してもGOIが低下することがない。

このため、その後にシリコン単結晶層の表面に形成されるデバイスの品質（例えば酸化膜の耐圧性等）が不良となりにくく、歩留まりを向上させることができる。

なお、本発明の技術範囲は上記実施の形態に限定されるものではなく、本発明の趣旨を逸脱しない範囲において種々の変更を加えることが可能である。例えば、

上記実施の形態では、シリコンウェーハWに熱処理を施す際に赤外線ランプ3を使ってシリコンウェーハWに赤外線を照射して加熱したが、他の光線（可視光等）により加熱しても構わない。また、上記の熱処理装置1のようなRTA炉の代わりに、従来の電気炉を用いてもよい。

【実施例】

ここで、シリコン単結晶層に施した熱処理の条件による表面の品質の差を検証するために、以下の試験及び検査を行った。

以下の試験及び検査では、ほぼ同一の品質のシリコン単結晶層にそれぞれ熱処理温度または熱処理時間の異なる熱処理を施してなる複数のシリコン単結晶層を用意し、これらシリコン単結晶層に、同じ条件でエッチングと洗浄とを施し、さらに酸素（ O_2 ）ガス雰囲気中で900°Cの熱処理を施して表面に9nmの厚みの酸化膜を形成したものをを用いた。

ここで、以下の試験及び検査では、シリコン単結晶層として、CZ法で引上成長されたシリコン単結晶のインゴットを加工して作製されたシリコンウェーハを用い、熱処理の雰囲気ガスとしては水素ガスを用いた。また、エッチャントとしては、 H_2O （水）： HF （フッ化水素）＝50：1となるエッチャントを用い、洗浄液としては、 NH_4OH ： H_2O_2 ： H_2O ＝1：1：5となる洗浄液を用いた。

【酸化膜の耐压性能試験】

この試験では、上記の熱処理において熱処理温度または熱処理時間が異なる各シリコン単結晶層の表面に、フォトリソグラフィ工程によって縦横0.5 μm の大きさのポリシリコン電極を形成し、各シリコン単結晶層についてポリシリコン電極の耐压性能、すなわちシリコン単結晶層表面の酸化膜の耐压性能を検証した。

ここでは、各シリコン単結晶層の表面に、5mm×4mmのパターンでポリシリコン電極を複数パターンニングし、各ポリシリコン電極にそれぞれ電圧を引加した。この印加電圧は、印加開始から次第にステップ状に上げてゆき、各ポリシリコン電極に、最大1mA（およそ11MV/cm²の電界強度に相当）のストレスを印加した。

このように電圧を印加したのち、シリコン単結晶層上に形成したポリシリコン電極の総数に占める、壊れなかったポリシリコン電極の比率を良品率（%）とし

た。

そして、熱処理時間は同一（60秒）で熱処理温度の異なる各シリコン単結晶層の良品率を求めて、RTA処理温度に対する良品率の依存性を求めた。この結果を図3のグラフに示す。

また、熱処理時間は同一（60秒）で熱処理温度の異なる各シリコン単結晶層を各熱処理温度ごとに二枚用意し、各シリコン単結晶層について、表面に形成したポリシリコン電極の耐压性能における良品の分布を求めた。この結果を図4に示す。図4において、シリコン単結晶層の表面のます目一つがそれぞれひとつのパターン（ポリシリコン電極）を示しており、白色のます目は良品を示し、黒色のます目は不良品を示している。

図3及び図4に示すように、熱処理温度が600°Cよりも低温である場合には、明らかに不良率が高く、熱処理温度が600°C以上である場合には、良品率はほぼ90%以上に向上していることがわかる。

このことから、熱処理温度が600°Cよりも低いシリコン単結晶層では、HFエッチングによる酸化膜の耐压性能の低下が生じており、熱処理温度が600°C以上の場合には、酸化膜の耐压性能の低下が生じていないことがわかる。

また、前記の熱処理において熱処理温度は同一（900°C）で熱処理時間のみが異なる各シリコン単結晶層を複数用意し、これらシリコン単結晶層の表面に形成したポリシリコン電極に前記の耐压試験を行い、熱処理時間に対する良品率の依存性を求めた。この結果を図5のグラフに示す。

図5から、熱処理時間が1秒と極めて短時間でも、シリコン単結晶層の表面の品質の改善効果が高いことがわかる。

[表面検査]

次に、上記の熱処理において熱処理時間は同一（60秒）で熱処理温度の異なる各シリコン単結晶層について、SPV（表面光電位測定）によってシリコン単結晶層表面のFe汚染レベルを測定し、熱処理温度に対するFe汚染レベルの依存性を調べた。この結果を図6のグラフに示す。

図6から、熱処理温度が600°Cから950°C未満の範囲にある場合にはFe汚染レベルはほぼ一定であるのに対し、熱処理温度が950°C以上の場合には、

熱処理温度が950°C未満の場合に比べてFe汚染レベルが増加していることがわかる。

さらに、これらシリコン単結晶層について、パーティクルカウンターによってシリコン単結晶層表面の散乱光強度を測定してヘイズレベル（バックグラウンドレベル）を求め、熱処理温度に対するヘイズレベルの依存性を示した。この結果を図7のグラフに示す。

図7から、熱処理温度が950°C未満の場合には、熱処理温度が高くなるに従ってヘイズレベルはごく緩やかに増加しているが、熱処理温度が950°C以上になるとヘイズレベルが急激に増加しており、熱処理温度が950°C未満の場合と950°C以上の場合とでは、シリコン単結晶層の表面状態に明らかな差が生じていることがわかる。

[BMD密度測定]

次に、上記の熱処理において熱処理時間は同一（60秒）で熱処理温度の異なる各シリコン単結晶層について、セコエッチングを行い、シリコン単結晶層内部のBMD密度を観察した。この結果を図8に示す。

この測定では、シリコン単結晶層として、上記の熱処理の前に、熱処理温度800°Cで4時間の熱処理を行い、さらに1000°Cで16時間の熱処理を行って表層でのDZと内部でのBMD形成を行ったシリコンウェーハを用いた。

図8から、熱処理温度が950°C未満の場合には、熱処理温度が高くなるにつれてシリコン単結晶層中のBMD密度は緩やかに低下している。そして、熱処理温度が950°C以上になるとBMD密度は急激に低下していることがわかる。

以上の試験及び検査の結果より求められた、酸化膜の耐圧性能、Fe汚染レベル、パーティクルカウンターによる測定のバックグラウンド（ヘイズ）レベル、シリコン単結晶層内部に残存するBMD量等の特性から、シリコン単結晶層を製造する際の熱処理温度の範囲は、600°C以上950°C未満とすることで、洗浄液やエッチャントに対する耐性が高く、酸化膜の耐圧性能が良好であるシリコン単結晶層の製造が可能となることがわかる。

次に、上記試験で用いたシリコンウェーハに、上記熱処理を施したのちに仕上げ研磨及び洗浄を施したものと、上記試験で用いたシリコンウェーハに、仕上げ

研磨と洗浄を施したのちに上記熱処理を施したものの両方について、上記試験と同様にして、シリコンウェーハ表面の品質の差を検証した。

ここで、熱処理後に仕上げ研磨及び洗浄を施したシリコンウェーハとして、800°Cを超える温度で上記熱処理を施したもの（以下、実施例1とする）と、800°C以下の温度で上記熱処理を施したもの（以下、実施例2とする）とを用意し、また仕上げ研磨及び洗浄を施したのちに上記熱処理を施したシリコンウェーハとして、800°Cを超える温度で上記熱処理を施したもの（以下、実施例3とする）と、800°C以下の温度で上記熱処理を施したもの（以下、実施例4とする）とを用意した。また、これらシリコンウェーハの洗浄は、上記試験で用いたものと同じ洗浄液によって行った。

これら実施例1～4について、上記試験と同様にして、酸化膜の耐圧性能試験、表面検査、BMD密度測定を行ったところ、実施例1よりも実施例2の方が品質がよく、また実施例3は、これら実施例1、2よりもさらに品質がよく、実施例4では、これら実施例中で最も品質が良いことが確認できた。

このことから、上記熱処理をDK熱処理として行う場合、より高品質なシリコン単結晶層を得るためには、シリコン単結晶層に仕上げ研磨及び洗浄を施したのちに上記熱処理を施すことが好ましく、またその際の熱処理温度を800°C以下とすることで、より高品質なシリコン単結晶層が得られることがわかる。

産業上の利用の可能性

本発明によれば、以下の効果を奏する。

本発明にかかるシリコン単結晶層の製造方法によれば、水素ガスまたは不活性ガス、もしくはこれらの混合ガスからなる雰囲気ガス中で、シリコン単結晶層に600°C以上950°C未満の温度で熱処理を施すので、シリコン単結晶層の表面の酸化膜が除去されるとともに表面のシリコン原子が移動して、表面の欠陥が消失することとなり、シリコン単結晶層の表面の品質を改善することができる。

これにより、シリコン単結晶層の表面に金属汚染及びパーティクルカウンターによる測定の際のバックグラウンドレベルが抑えられ、さらにはシリコン単結晶層中のBMD密度の低下も抑えられた、洗浄液やエッチャントに対する耐性の高

い本発明のシリコン単結晶層を製造することができる。

従って、このシリコン単結晶層の製造方法は、大口径化されるウェーハに好適であり、特に200mmよりも大きい径の300mmのウェーハにおいて、さらに有効である。

15

請求の範囲

1. シリコン単結晶層に、水素ガスまたは不活性ガスもしくはこれらの混合ガスからなる雰囲気ガス中で600°C以上950°C未満の温度で短時間熱アニールによる熱処理を施す熱処理工程を有することを特徴とするシリコン単結晶層の製造方法。
2. 前記熱処理を行う時間を、1秒以上300秒以下としたことを特徴とする請求項1記載のシリコン単結晶層の製造方法。
3. 請求項1に記載のシリコン単結晶層の製造方法において、前記熱処理されるシリコン単結晶層は、シリコン単結晶のインゴット内での格子間シリコン型点欠陥が支配的に存在する領域を〔I〕とし、空孔型点欠陥が支配的に存在する領域を〔V〕とし、格子間シリコン型点欠陥の凝集体及び空孔型点欠陥の凝集体が存在しないパーフェクト領域を〔P〕とするときに、パーフェクト領域〔P〕からなるインゴットから切り出された点欠陥の凝集体が存在しないシリコンウェーハからなることを特徴とするシリコン単結晶層の製造方法。
4. 前記シリコン単結晶層に、研磨処理を施したのちに前記熱処理を施すことを特徴とする請求項1に記載のシリコン単結晶層の製造方法。
5. 前記熱処理工程において、600°C以上800°C以下の温度で熱処理を施すことを特徴とする請求項4記載のシリコン単結晶層の製造方法。
6. 請求項1に記載のシリコン単結晶層の製造方法によって製造されるシリコン単結晶層であって、前記熱処理により、表面の品質を改善してなることを特徴とするシリコン単結晶層。

補正書の請求の範囲

補正書の請求の範囲〔2003年8月6日（06.08.03）国際事務局受理：出願当初の請求の範囲1は補正された；出願当初の請求の範囲2は取り下げられた；他の請求の範囲は変更なし。（1頁）〕

1.（補正後）シリコン単結晶層に、水素ガスまたは不活性ガスもしくはこれらの混合ガスからなる雰囲気ガス中で、600°C以上950°C未満の温度で、熱アニールによる1秒以上300秒以下の熱処理を施す熱処理工程を有することを特徴とするシリコン単結晶層の製造方法。

2.（削除）

3. 請求項1に記載のシリコン単結晶層の製造方法において、前記熱処理されるシリコン単結晶層は、シリコン単結晶のインゴット内での格子間シリコン型点欠陥が支配的に存在する領域を〔I〕とし、空孔型点欠陥が支配的に存在する領域を〔V〕とし、格子間シリコン型点欠陥の凝集体及び空孔型点欠陥の凝集体が存在しないパーフェクト領域を〔P〕とするときに、パーフェクト領域〔P〕からなるインゴットから切り出された点欠陥の凝集体が存在しないシリコンウェーハからなることを特徴とするシリコン単結晶層の製造方法。


4. 前記シリコン単結晶層に、研磨処理を施したのちに前記熱処理を施すことを特徴とする請求項1に記載のシリコン単結晶層の製造方法。

5. 前記熱処理工程において、600°C以上800°C以下の温度で熱処理を施すことを特徴とする請求項4記載のシリコン単結晶層の製造方法。

6. 請求項1に記載のシリコン単結晶層の製造方法によって製造されるシリコン単結晶層であって、前記熱処理により、表面の品質を改善してなることを特徴とするシリコン単結晶層。


1/8

図 1




2/8

図2




3/8

図3




4/8

図4




5/8

図5




6/8

図6




7/8

図7



8/8

図8



INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/JP03/02568

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER

Int.Cl⁷ H01L21/322

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)

Int.Cl⁷ H01L21/26-21/268, H01L21/322-21/326, C30B1/00-35/00

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Jitsuyo Shinan Koho	1922-1996	Toroku Jitsuyo Shinan Koho	1994-2003
Kokai Jitsuyo Shinan Koho	1971-2003	Jitsuyo Shinan Toroku Koho	1996-2003

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practicable, search terms used)

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
X Y	US 5502010 A (KABUSHIKI KAISHA TOSHIBA), 26 March, 1996 (26.03.96), Full text; Figs. 1 to 11 & JP 6-84925 A Full text; Figs. 1 to 11 & US 5885905 A & DE 4323964 A1 & KR 132036 B1 & KR 139767 B1	1, 2, 5, 6 3, 4
X Y	EP 973190 A2 (SHIN-ETSU HANDOTAI CO., LTD.), 19 January, 2000 (19.01.00), Full text; Figs. 1 to 4 & JP 2000-31153 A Full text; Figs. 1 to 4 & KR 2000011682 A & TW 417152 A	1, 2, 6 3, 4

☒ Further documents are listed in the continuation of Box C.

☐ See patent family annex.

* Special categories of cited documents:

"A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance
 "E" earlier document but published on or after the international filing date
 "L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)
 "O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means
 "P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed

"T" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention
 "X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone
 "Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art
 "&" document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search
28 May, 2003 (28.05.03)

Date of mailing of the international search report
10 June, 2003 (10.06.03)

Name and mailing address of the ISA/
Japanese Patent Office

Authorized officer

Facsimile No.

Telephone No.

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/JP03/02568

C (Continuation). DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
Y	JP 2001-44207 A (Mitsubishi Materials Silicon Corp.), 16 February, 2001 (16.02.01), Full text; Figs. 1 to 7 (Family: none)	3, 4
A	US 5279973 A (KABUSHIKI KAISHA TOSHIBA), 18 January, 1994 (18.01.94), Full text; Figs. 1 to 4 & JP 4-152518 A Full text; Figs. 1 to 3 & KR 9407587 B1	1-6

A. 発明の属する分野の分類 (国際特許分類 (IPC))

Int. Cl⁷ H01L21/322

B. 調査を行った分野

調査を行った最小限資料 (国際特許分類 (IPC))

Int. Cl⁷ H01L21/26-21/268, H01L21/322-21/326,
C30B1/00-35/00

最小限資料以外の資料で調査を行った分野に含まれるもの

日本国実用新案公報 1922-1996年
 日本国公開実用新案公報 1971-2003年
 日本国登録実用新案公報 1994-2003年
 日本国実用新案登録公報 1996-2003年

国際調査で使用した電子データベース (データベースの名称、調査に使用した用語)

C. 関連すると認められる文献

引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求の範囲の番号
X	US 5502010 A	1, 2, 5,
Y	(KABUSHIKI KAISHA TOSHIBA), 1996. 03. 26, 全文, 第1-11図 & JP 6-84925 A, 全文, 第1-11図 & US 5885905 A & DE 4323964 A1 & KR 132036 B1 & KR 139767 B1	6 3, 4

☒ C欄の続きにも文献が列挙されている。☐ パテントファミリーに関する別紙を参照。

* 引用文献のカテゴリー

「A」特に関連のある文献ではなく、一般的技術水準を示すもの
 「E」国際出願日前の出願または特許であるが、国際出願日以後に公表されたもの
 「L」優先権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行日若しくは他の特別な理由を確立するために引用する文献 (理由を付す)
 「O」口頭による開示、使用、展示等に言及する文献
 「P」国際出願日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願

の日の後に公表された文献

「T」国際出願日又は優先日後に公表された文献であって出願と矛盾するものではなく、発明の原理又は理論の理解のために引用するもの

「X」特に関連のある文献であって、当該文献のみで発明の新規性又は進歩性がないと考えられるもの

「Y」特に関連のある文献であって、当該文献と他の1以上の文献との、当業者にとって自明である組合せによって進歩性がないと考えられるもの

「&」同一パテントファミリー文献

国際調査を完了した日

28. 05. 03

国際調査報告の発送日

10.06.03

国際調査機関の名称及びあて先

日本国特許庁 (ISA/JPO)

郵便番号100-8915

東京都千代田区霞が関三丁目4番3号

特許庁審査官 (権限のある職員)

萩原 周治



4L

9835

電話番号 03-3581-1101 内線 3496

C (続き) . 関連すると認められる文献		
引用文献の カテゴリ*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求の範囲の番号
X	EP 973190 A2 (SHIN-ETSU HANDOTAI COMPANY LIMITED) ,	1, 2, 6
Y	2000. 01. 19, 全文, 第1-4図 & JP 2000-31153 A, 全文, 第1-4図 & KR 2000011682 A & TW 417152 A	3, 4
Y	JP 2001-44207 A (三菱マテリアルシリコン株式会社) , 2001. 02. 16, 全文, 第1-7図 (ファミリーなし)	3, 4
A	US 5279973 A (KABUSHIKI KAISHA TOSHIBA) , 1994. 01. 18, 全文, 第1-4図 & JP 4-152518 A, 全文, 第1-3図 & KR 9407587 B1	1-6